

BIONYL SATIN

Peinture satinée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse



PEINTURES, VERNIS
ET PRODUITS CONNEXES
NF 130
www.ecolabels.fr



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de santé par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

DESTINATION

Particulièrement adapté pour les grandes surfaces à peindre (murs de parking, locaux commerciaux,...).

PROPRIETES

Bon pouvoir garnissant et opacifiant.
Blanc impeccable, non jaunissant même à l'obscurité.
Perméable à la vapeur d'eau.
Très grande facilité d'application, rapidité de séchage et de recouvrement.
Très grande facilité de nettoyage du matériel.
Résistance à l'abrasion humide classe 2 norme NF EN 13300 février 2002.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Aspect en pot | : liquide onctueux |
| Aspect du film | : satin mat |
| Masse volumique | : 1.29 +/- 0,05 Kg/l |
| Extrait sec | : en poids: 53 +/- 2% en volume: 40 +/- 2% |
| COV (directive 2004/42/CE) | : Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 15 g/lde COV |
| Point éclair | : Non concerné |
| Brillant Spéculaire à 60° | : 10 ± 2 % |
| Rendement | : 8 à 11 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application. |
| Séchage (20°C - 65%HR) | : Sec : 1 à 2 h Recouvrable : 6 h |
| Teintes | : blanc et teintes pastel du nuancier Peintures Maestria |
| Stockage | : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs |



BIONYL SATIN

Peinture satinée à base de copolymère acrylique en phase aqueuse

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

S'applique dans les locaux soumis à une aération appropriée, sur surfaces verticales.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

| | |
|---------------------------------|---|
| Conditions d'application | : DTU 59.1 |
| Matériel d'application | : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless. |
| Nettoyage du matériel | : Eau |
| Diluant | : Eau |
| Dilution | : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (Prêt à l'emploi). |

PROCESSUS D'APPLICATION

| Support | Impression | Finition |
|--|--|---------------------------|
| béton, enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné | 1 couche de PRIM O 2010 ou 1 couche d'IMPRESSION PLACO | 2 couches de BIONYL SATIN |
| plâtre | Ikarprim | |
| anciennes peintures adhérentes | | |

CONDITIONNEMENT

15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité