



DECONATURE IMPRESSION

Impression à base de résine acrylique et alkyde émulsion



DESTINATION

Impression pour les finitions Deconature mat, velours et satin conforme aux exigences de l'Ecolabel Européen.
Murs et plafonds des pièces sèches en neuf ou rénovation.

PROPRIETES

Perméable à la vapeur d'eau.
Bon pouvoir opacifiant.
Très grande facilité d'application.
Faible odeur.
Très grande facilité de nettoyage du matériel.
COV < 1 g/l.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2/4a

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux	
Aspect du film	: mat	
Masse volumique	: 1.40+/- 0,05 Kg/l	
Extrait sec	: en poids: 58+/- 2%	en volume: 40+/- 2%
Point éclair	: Non concerné	
Brillant Spéculaire à 85°	: inférieur à 5 %	
Rendement	: 7 à 9 m ² /l	selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : /	
	: Sec : 1 à 2 h	
	: Recouvrable : 6 h	
Teintes	: blanc	
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs	



DECONATURE IMPRESSION

Impression à base de résine acrylique et alkyde émulsion

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciens fonds seront préalablement brossés.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1
Matériel d'application : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm.
Nettoyage du matériel : Eau
Diluant : Eau
Dilution : Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 3 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
bois et dérivés, enduit au mortier de liant hydraulique, enduits de dégrossissage ou de lissage, plaques de plâtre à épiderme cartonné	1 couche de DECONATURE IMPRESSION	DECONATURE MAT, VELOURS, ou SATIN suivant leurs fiches techniques respectives
plâtre, anciennes peintures glycérophthaliques	utiliser IKARPRIM	

CONDITIONNEMENT

2.5L - 15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité