


# DECONATURE MAT

Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse



## DESTINATION

Peinture de décoration pour travaux neufs et de rénovation des murs et plafonds des pièces sèches. Excellente finition pour pièces à vivre, bureaux, standing,...  
Idéal pour chantier HQE, de par son écolabel.

## PROPRIETES

Sans odeur.  
Excellent pouvoir garnissant et opacifiant.  
Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité.  
Perméable à la vapeur d'eau.  
Rapidité de séchage et de recouvrement.  
Résistance au lustrage.  
Résistance à l'abrasion humide classe 2 norme NF EN 13300 de février 2002.  
Bénéficie de l'ECOLABEL EUROPEEN.  
Contient un additif antirouille.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: liquide onctueux
<b>Aspect du film</b>	: mat semi-tendu ou poché léger
<b>Masse volumique*</b>	: 1.53 +/- 0,05 Kg/l
<b>Extrait sec**</b>	: en poids: 66 +/- 2%                      en volume: 47 +/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/lde COV
<b>Point éclair</b>	: Non concerné
<b>Brillant Spéculaire à 85°</b>	: environ 4 %
<b>Rendement</b>	: 8 à 11 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP : 30 mn Sec : 2 h Recouvrable : 6 h
<b>Teintes</b>	: Blanc et teintes du nuancier Maestria réalisables à partir des bases Pastel et Inter
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

\* (Sur le blanc)

\*\* (Sur le blanc)



## DECONATURE MAT

Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

### PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

S'applique sur supports cohérents, secs et poreux.

Les supports non peints seront imprimés.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Les anciens badigeons seront supprimés par lessivage suivi d'un rinçage à l'eau claire et du séchage des supports (cf DTU 59-1).

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

### APPLICATION

<b>Conditions d'application</b>	: DTU 59.1
<b>Matériel d'application</b>	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
<b>Nettoyage du matériel</b>	: Eau
<b>Diluant</b>	: Eau
<b>Dilution</b>	: Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (5 à 10 %).

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
Plâtre, anciennes peintures glycérophthaliques adhérentes et compatibles	IKARPRIM	2 couches de DECONATURE MAT
Plaques de plâtre à épiderme cartonné, enduits de lissage, ciment	DECONATURE IMPRESSION, , PRIM O 2010, AQUASTRIA PRIMER.	
Anciennes peintures acryliques adhérentes et compatibles		

### CONDITIONNEMENT

1L -2.5L - 15L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité