


# DECONATURE VELOURS

Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse



EU ECOLABEL : FR/044/014



## DESTINATION

Peinture de décoration pour travaux neufs et de rénovation des murs des pièces sèches. Excellente finition pour salles de séjours, chambres, pièces à vivre, standing,... Idéale pour les chantiers nécessitant une certification construction HQE, LEED ou BREEAM®

## PROPRIETES

Sans odeur.  
Bon pouvoir opacifiant.  
Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité.  
Rapidité de séchage et de recouvrement.  
Résistance au lustrage.  
Résistance à l'abrasion humide classe 2 norme NF EN 13300 de février 2002.  
Bénéficie de l'ECOLABEL EUROPEEN.  
Conforme aux tests LEED et BREEAM®

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: liquide onctueux
<b>Aspect du film</b>	: velouté semi-poché
<b>Masse volumique*</b>	: 1.46 +/- 0,05 Kg/l
<b>Extrait sec**</b>	: en poids: 67 +/- 2% en volume: 50 +/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/lde COV
<b>Point éclair</b>	: Non concerné
<b>Brillant Spéculaire à 85°</b>	: velouté environ 15%
<b>Rendement</b>	: 8 à 11 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP : 30 mn Sec : 2 h Recouvrable : 8 h
<b>Teintes</b>	: blanc et teintes du nuancier Maestria réalisables à partir des bases Pastel et Neutre
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs

\* (Sur le blanc)

\*\* (Sur le blanc)



## DECONATURE VELOURS

Peinture de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

### PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

S'applique sur supports cohérents, secs et poreux.

Les supports non peints seront imprimés.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Sur les teintes vives (jaune, rouge,...) pour une meilleure opacité appliquer une sous couche en blanc ou en gris moyen en fonction de la teinte de finition désirée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

### APPLICATION

<b>Conditions d'application</b>	: DTU 59.1
<b>Matériel d'application</b>	: Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
<b>Nettoyage du matériel</b>	: Eau
<b>Diluant</b>	: Eau
<b>Dilution</b>	: Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (5 à 10 %).

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
Plâtre	Ikarprim ou Ikarfix O	2 couches de DECONATURE VELOURS
Plaque de plâtre à épiderme cartonné, enduits de lissage, ciment, anciennes peintures acryliques adhérentes et compatibles	Prim O 2010	
Plâtre farinant après brossage (cf obligation du NF DTU 59.1)	Ikarprim	

### CONDITIONNEMENT

1L - 2.5L - 15L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité