

DECOPUR MAT

Peinture dépolluante de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse



DESTINATION

Peinture dépolluante mate de décoration pour travaux neufs et de rénovation des murs des pièces sèches.
Excellente finition pour salles de séjours, chambres, pièces à vivre, immeuble de standing.
Recommandé pour les ERP.

PROPRIETES

Sans odeur.
Dépollue l'air intérieur par captage et blocage du formaldéhyde et autres aldéhydes relargués par les matériaux de construction et les produits de nettoyage.
Bon pouvoir opacifiant.
Blanc impeccable non jaunissant même à l'obscurité.
Rapidité de séchage et de recouvrement.
Résistance au lustrage.
Résistance à l'abrasion humide classe 1 norme NF EN 13300 de février 2002.
Bénéficie de l'ECOLABEL EUROPEEN.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

| | |
|-----------------------------------|--|
| Aspect en pot | : liquide onctueux |
| Aspect du film | : mat pommelé fin |
| Masse volumique* | : 1.52 +/- 0,05 Kg/l |
| Extrait sec** | : en poids: 65 +/- 2% en volume: 47 +/- 2% |
| COV (directive 2004/42/CE) | : Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/lde COV |
| Point éclair | : Non concerné |
| Brillant Spéculaire à 85° | : < 5 % |
| Rendement | : 9 à 11 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application. |
| Séchage (20°C - 65%HR) | : HP : 30 mn Sec : 2 h Recouvrable : 8 h |
| Teintes | : blanc et teintes du nuancier Maestria |
| Stockage | : 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs |

* (Sur le blanc)

** (Sur le blanc)



DECOPUR MAT

Peinture dépolluante de décoration à base de copolymère acrylique en dispersion aqueuse

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1.

S'applique sur supports sains, cohérents, secs et poreux.

Les supports non peints seront imprimés.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

| | |
|---------------------------------|---|
| Conditions d'application | : DTU 59.1 |
| Matériel d'application | : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless. |
| Nettoyage du matériel | : Eau |
| Diluant | : Eau |
| Dilution | : Brosse (Prêt à l'emploi), Rouleau poil 10/12 mm (Prêt à l'emploi), Airless (0 à 5 %). |

PROCESSUS D'APPLICATION

| Support | Impression | Finition |
|--|--|--------------------------|
| plâtre | Ikarprim ou Ikarfix O | 2 couches de DECOPUR MAT |
| Plaque de plâtre à épiderme cartonné, enduits de lissage, ciment, béton, anciennes peintures adhérentes et compatibles | Deconature Impression, Prim O 2010, Aqastria Primer ou 1ère couche diluée à 10 % | |

CONDITIONNEMENT

5L - 15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité