


# DECOSILANE

Peinture mat profond à base de résine siloxane en phase aqueuse



## DESTINATION

Peinture pour plafonds des pièces sèches : crèches, hôpitaux, bureaux, etc.  
Faible taux de COV.

## PROPRIETES

Sans odeur.  
Sans solvant.  
Très faible taux de COV : < 1 g/l.  
Haute perméabilité à la vapeur d'eau.  
Grande facilité d'application.  
Résistance à la brossabilité humide classe 3 suivant la norme NF EN 13300.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2/10c

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: liquide onctueux
<b>Aspect du film</b>	: mat profond
<b>Masse volumique</b>	: 1.48 +/- 0,05 Kg/l
<b>Extrait sec</b>	: en poids: 57 +/- 2% en volume: 37 +/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 1 g/lde COV
<b>Point éclair</b>	: Non concerné
<b>Brillant Spéculaire à 85°</b>	: inférieur à 1.5 %
<b>Rendement</b>	: 10 à 14 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 4 à 6 h
<b>Teintes</b>	: blanc
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs



## DECOSILANE

Peinture mat profond à base de résine siloxane en phase aqueuse

### PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Les supports non peints seront préalablement imprimés.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

### APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1  
**Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.  
**Nettoyage du matériel** : Eau  
**Diluant** : Eau  
**Dilution** : Brosse (0 à 5 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 5 %), Airless (5 à 8 %).

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
plâtre	lkarprim	1 à 2 couches de DECOSILANE suivant supports et finition désirée
enduit au mortier de liant hydraulique, fibre-ciment, plaque de plâtre à épiderme cartonné	Prim O 2010	
anciennes peintures adhérentes compatibles		

### CONDITIONNEMENT

5L - 15L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité