

HUILE FLAMANDE

Huile nourrissante à base d'huile naturelle siccative et de résine glycérophthalique



DESTINATION

Huile haute résistance pour boiseries en extérieur ou intérieur.

PROPRIETES

Nourrit et protège les bois exposés aux intempéries.
Présente une excellente tenue à l'extérieur.
Forme un film microporeux souple et résistant.
Permet d'optimiser la résistance extérieure des lasurements en phase solvant (20% d'Huile Flamande dans Ikarbois Satin Thixo)

En extérieur : recommandée pour la protection des bois très exposés (chalets de montagne, volets, menuiseries en bord de mer, etc).

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 2a

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: liquide onctueux
Aspect du film	: brillant
Masse volumique	: 0.90 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 74 +/- 2% en volume: 70 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/f): 700 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 300 g/l de COV
Point éclair	: Compris entre 23°C et 55°C
Rendement	: 6 à 8 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 6 à 8 h Sec : 48 h Recouvrable : 48 à 72 h - Dur : 1 à 2 semaines Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures ou fort taux d'humidité
Teintes	: Incolore
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré



HUILE FLAMANDE

Huile nourrissante à base d'huile naturelle siccative et de résine glycérophthalique

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Ne doit cependant pas être utilisé : sur les sols ou toutes surfaces supportant un trafic piétonnier telles que les marches d'escaliers, les rampes d'accès, etc..., et sur les bois antissiccatifs type iroko etc..., sans impression isolante préalable (cf DTU 59-1).

Remarques :

- Ne pas appliquer sur les bois en contact avec des denrées alimentaires ou des plantes.
- Ne pas traiter les ruches.
- L'usure étant plus sensible sur les jets d'eau, nous vous conseillons d'appliquer une couche supplémentaire sur ces surfaces.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1
Matériel d'application : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm.
Nettoyage du matériel : White spirit
Diluant : White spirit
Dilution : Brosse (5 à 10 %), Rouleau poil 10/12 mm (5 à 10 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
En extérieur : - sur bois neufs, anciens, nus, traités ou lasurés. - En coupage à 20 % dans l'karbois satin thixo pour les surfaces accessibles		2 couches d'HUILE FLAMANDE jusqu'à saturation du support.
En intérieur : - tel que dans les endroits non accessibles - en coupage à 20% dans l'karbois satin thixo sur toutes les surfaces accessibles		

CONDITIONNEMENT

1L - 5L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité