


IKARFIX IP

Fixateur pigmenté de fonds en phase aqueuse



DESTINATION

Particulièrement conseillé pour le ravalement des façades décapées chimiquement.
En intérieur dans les parkings recommandé sur les supports traditionnels du bâtiment : béton, enduit ciment et sur les anciennes peintures en bon état de conservation après préparations adéquates.

PROPRIETES

Excellente résistance à la saponification.
Excellente adhérence.
Grande facilité d'application.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: peinture onctueuse
Aspect du film	: mat velouté
Masse volumique	: 1.44 +/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 64 +/- 2% en volume: 48 +/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/h): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 60°	: inférieur à 10 %
Rendement	: 4 à 8 m ² /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 12 h
Teintes	: BLANC
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs



IKARFIX IP

Fixateur pigmenté de fonds en phase aqueuse

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au NF DTU 59-1 ou NF DTU 42-1 en vigueur.

Les anciens revêtements brillants ou satinés seront préalablement matés par ponçage ou lessivage puis rincés à l'eau claire et séchés avant application.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU en vigueur.
Matériel d'application : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Rouleau façade poil 18/20 mm.
Nettoyage du matériel : Eau
Diluant : Eau
Dilution : Brosse (0 à 5 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 5 %), Rouleau façade poil 18/20 mm (0 à 5 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
En extérieur sur parois verticales : béton, fibre-ciment, enduit au mortier de liant hydraulique, anciennes peintures adhérentes compatibles avec un copolymère acrylique en dispersion	1 couche d'IKARFIX IP	Extérieur : peinture de ravalement ou revêtement en phase aqueuse Intérieur : peinture de décoration en phase aqueuse
En intérieur : sur béton, enduit minéral, anciennes peintures compatibles	1 couche d'IKARFIX IP	

CONDITIONNEMENT

15L

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité