

IKARNYL

Peinture mate à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse



DESTINATION

Pièces sèches. Peinture idéale pour applications sur grandes surfaces.
Aspect lisse mat velouté à l'Airless. Aspect semi-poché au rouleau.

PROPRIETES

Perméable à la vapeur d'eau.
Bonne opacité.
Bonne résistance à la saponification.
Bonne adhérence.
Grande facilité d'application.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

CARACTERISTIQUES

Aspect en pot	: peinture onctueuse
Aspect du film	: mat velouté
Masse volumique	: 1.65+/- 0,05 Kg/l
Extrait sec	: en poids: 68+/- 2% en volume: 46+/- 2%
COV (directive 2004/42/CE)	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/lde COV
Point éclair	: Non concerné
Brillant Spéculaire à 60°	: inférieur à 5 %
Rendement	: 5 à 6 m ² /kg selon la nature des fonds et le mode d'application.
Séchage (20°C - 65%HR)	: HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 2 h
Teintes	: blanc et teintes pastel du nuancier décoration Maestria
Stockage	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs



IKARNYL

Peinture mate à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse

PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les fonds seront sains, propres et secs.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront matées par ponçage ou lessivage et rincées à l'eau claire.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1
Matériel d'application : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Rouleau façade poil 18/20 mm, Airless.
Nettoyage du matériel : Eau
Diluant : Eau
Dilution : Brosse (0 à 5 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 5 %), Rouleau façade poil 18/20 mm (0 à 5 %), Airless (0 à 5 %).

PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
En intérieur : béton, enduit au mortier de liant hydraulique, plaques de plâtre à épiderme cartonné, anciennes peintures adhérentes compatibles	Impression placo ou Prim O 2010 ou Aquaustria primer	2 couches d'IKARNYL
En intérieur : bardages prélaqués, bardages galvanisés anciens	Après pré-couche de primaire adapté aux fixations	
En intérieur : plâtre	Ikarprim	

CONDITIONNEMENT

25Kg

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité