

# IKARPORE

Peinture glycérophtalique en phase solvant



## DESTINATION

Laque microporeuse souple pour le bois, à la fois primaire et finition donnant un bel aspect satiné-brillant.  
Particulièrement recommandée en extérieur sur menuiserie.  
Les bois seront préalablement traités contre les insectes et tous les champignons destructeurs.

## PROPRIETES

Perméable à la vapeur d'eau, évite les phénomènes de cloquage et de décollement.  
Stabilise l'hygrométrie des bois.  
En extérieur, sur bois et dérivés, l'usure sera plus sensible sur les jets d'eau.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: peinture onctueuse
<b>Aspect du film</b>	: demi-brillant
<b>Masse volumique*</b>	: 1.14 +/- 0,05 Kg/l
<b>Extrait sec**</b>	: en poids: 65 +/- 2% en volume: 52 +/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/d): 300 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 300 g/lde COV
<b>Point éclair</b>	: Compris entre 23°C et 55°C
<b>Brillant Spéculaire à 60°</b>	: 65 ± 10 %
<b>Rendement</b>	: 9 à 12 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP : 3 h Sec : 8 à 10 h Recouvrable : 24 h Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures et/ou fort taux d'humidité
<b>Teintes</b>	: blanc et bases pour machine à teinter
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré

\* (Sur le blanc)

\*\* (Sur le blanc)



## IKARPORE

Peinture glycérophtalique en phase solvant

### PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Les bois seront préalablement traités contre les insectes et tous les champignons destructeurs.

Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement poncées ou lessivées pour casser le brillant et rincées à l'eau claire.

Les bois seront préalablement traités avec un produit algicide, fongicide, insecticide adapté.

Sur certaines teintes vives (jaune, rouge, ..) pour améliorer l'opacité appliquer une sous couche en blanc ou en gris en fonction de la teinte désirée.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

### APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1
- Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.
- Nettoyage du matériel** : White spirit
- Diluant** : White spirit
- Dilution** : Brosse (0 à 3 %), Rouleau poil 10/12 mm (0 à 10 %), Airless (0 à 3 %).

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
Sur bois et dérivés recouverts d'anciennes peintures adhérentes et compatibles		1 à 2 couches d'IKARPORE à l'intérieur en fonction de la finition désirée 2 couches d'IKARPORE à l'extérieur
bois neufs ou remis à nus	Une couche d'IKARPORE diluée avec 8 à 10 % de white-spirit	

### CONDITIONNEMENT

1L - 2.5L - 10L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité