

# IMPRESSION PLACO

Impression à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse



## DESTINATION

Impression pour les fonds neufs ou anciens en bon état et peu poreux  
Idéale pour les chantiers HQE de par son écolabel

## PROPRIETES

Sans odeur.  
Perméable à la vapeur d'eau.  
Bonne opacité.  
Bonne adhérence.  
Grande facilité d'application.  
Facilité de nettoyage du matériel.  
Bénéficie de l'ECOLABEL EUROPEEN.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 7b2

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: peinture onctueuse
<b>Aspect du film</b>	: mat lisse
<b>Masse volumique</b>	: 1.67 +/- 0,05 Kg/l
<b>Extrait sec</b>	: en poids: 68 +/- 2% en volume: 47 +/- 2%
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/g): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 10 g/lde COV
<b>Point éclair</b>	: Non concerné
<b>Brillant Spéculaire à 60°</b>	: inférieur à 10 %
<b>Rendement</b>	: 5 à 10 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: HP : 20 mn Sec : 1 h Recouvrable : 2 h
<b>Teintes</b>	: BLANC
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé à l'abri du gel et des fortes chaleurs



## IMPRESSION PLACO

Impression à base de résine copolymère acrylique en phase aqueuse

### PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

### APPLICATION

- Conditions d'application** : DTU 59.1  
**Matériel d'application** : Brosse, Rouleau poil 10/12 mm, Airless.  
**Nettoyage du matériel** : Eau  
**Diluant** : Eau  
**Dilution** : Brosse (5 à 10 %), Rouleau poil 10/12 mm (5 à 10 %), Airless (5 à 10 %).

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
plaques de plâtre à épiderme cartonné, béton, enduit au mortier de liant hydraulique	1 couche d'IMPRESSION PLACO	Recouvrable par les peintures bâtiment monocomposantes et les revêtements muraux légers (papiers peints)
S/Couche gouttelette sur supports non tachés ou sans risque de remontées de substances colorantes	1 couche d'IMPRESSION PLACO	
plâtre	Utiliser obligatoirement Ikarprim	
Supports tachés, risque de remontées de substances colorantes	Utiliser Ikarprim ou Norway (cf fiches techniques)	

### CONDITIONNEMENT

15L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité