


# VERNIKAR

Protections transparentes et décoratives



## DESTINATION

Protections transparentes et décoratives du bois

En intérieur : VERNIKAR MAT

En extérieur/intérieur : VERNIKAR SATIN, BRILLANT, MARIN

## PROPRIETES

VERNIKAR MAT, SATIN, BRILLANT :

- Vernis base alkyde-uréthane.
- Bon séchage et excellent rendu.

VERNIKAR MARIN :

- Vernis très brillant pour bateau, type hollandais.
- Excellente résistance en atmosphère marine et embruns.

Nos vernis sont livrés prêts à l'emploi pour application à la brosse.

Classement AFNOR NFT 36 005 Famille I Classe 4a

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect en pot</b>	: liquide
<b>Aspect du film</b>	: tendu
<b>COV (directive 2004/42/CE)</b>	: Valeur limite UE pour ce produit . (cat. A/e): 400 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 400 g/l de COV
<b>Point éclair</b>	: Compris entre 23°C et 55°C
<b>Rendement</b>	: 10 à 15 m <sup>2</sup> /l selon la nature des fonds et le mode d'application.
<b>Séchage (20°C - 65%HR)</b>	: Sec : 4 à 5 h Recouvrable : 24 h entre couche Les temps de séchage peuvent augmenter à basses températures et/ou fort taux d'humidité
<b>Teintes</b>	: Incolore
<b>Stockage</b>	: 1 an en emballage plein et fermé dans un endroit frais et aéré



## VERNIKAR

Protections transparentes et décoratives

### PREPARATION DES FONDS

La qualité et la préparation des fonds seront conformes au DTU 59-1.

Ces conseils ont une portée indicatrice mais ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à mettre en peinture.

### APPLICATION

<b>Conditions d'application</b>	: DTU 59.1
<b>Matériel d'application</b>	: Brosse.
<b>Nettoyage du matériel</b>	: White spirit
<b>Diluant</b>	: White spirit
<b>Dilution</b>	: Brosse (Prêt à l'emploi).

### PROCESSUS D'APPLICATION

Support	Impression	Finition
bois		1ère couche de VERNIKAR diluée avec 5 % de White Spirit, 2ème et 3ème couche non diluée

### CONDITIONNEMENT

1L - 5L

### HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité