

SOBTAG PI

VERNIS ANTI GRAFFITI PERMANENT Base polyuréthane bi-composant en phase solvant

REFERENCE	19027
COULEUR	Incolore
CLASSIFICATION AFNOR	Famille I Classe 6a1

CONDITIONNEMENT	Emballages pré-dosés. Kits de	5 kg	20 kg
	Base	3,75 kg	15 kg
	Durcisseur	1,25 kg	5 kg

DEFINITION	Vernis polyuréthane bi-composant d'aspect brillant à séchage air Application brosse, rouleau et pistolet
-------------------	---

UTILISATIONS	Vernis antigraffiti permanent
---------------------	-------------------------------

PRINCIPALES PROPRIETES	<p>Imperméable. Bloque la pénétration par capillarité et supprime les micro-aspérités, évitant l'incrustation des encres, sprays, graisses, peintures</p> <p>Ecran protecteur contre la migration des pigments et colorants contenus dans les peintures pour graffitis</p> <p>Protège plâtre, pierre, béton, crépis, bardage métallique prélaqué</p> <p>Protège le matériau en lui conservant son aspect esthétique. Une légère modification de l'aspect visuel peut apparaître suivant la nature du support (une première couche de SOBTAG PRIM (réf. 22769) permet d'atténuer ce changement)</p> <p>Haute résistance à l'eau, aux solvants et à la pollution atmosphérique</p> <p>Bonne résistance aux intempéries</p> <p>Permet une élimination des graffitis par des moyens de nettoyage légers</p>
-------------------------------	--

PREPARATION DE SURFACE	Lavage, dépolissage, application d'une couche de SOBTAG PRIM (réf. 22769)
-------------------------------	---

NETTOYAGE DES GRAFFITI	<p>L'élimination des graffitis sur les supports traités au SOBTAG PI doit être effectuée à l'aide du nettoyant DECAPSOB (réf. 19028)</p> <p>Pour améliorer sa longévité, SOBTAG PI pourra être recouvert de notre vernis antigraffiti renouvelable SOBTAG R (réf. 18814). Dans ce cas, après chaque nettoyage au DECAPSOB de la surface polluée, appliquer une nouvelle couche de SOBTAG R</p>
-------------------------------	--

CARACTERISTIQUES DU MELANGE	
Densité	1.04 ± 0.05
Extrait sec en poids	61.5% ± 2.0%
Extrait sec en volume	54.9% environ
Durée de vie en pot	10h
COV sous forme de livraison	399 g/litre

MISE EN OEUVRE	Rapport de mélange pondéral et volumique
	Base 75
	Durcisseur 25 (refermer l'emballage après utilisation)
	Ne mélanger le durcisseur et la base qu'avant utilisation. Respecter les dosages. Bien homogénéiser.

METHODE D'APPLICATION

Mode d'application	Brosse, rouleau	Pistolet
Diluant	Prêt à l'emploi	5 à 10% de Diluant SN3 (réf 08803)
Nombre de couches :		
Support lisse (bardage prélaqué)	- 1 couche de SOBTAG PI	
Support poreux (plâtre, pierre, crépis)	- 2 couches de SOBTAG PI ou - 1 couche de SOBTAG PRIM et 1 couche de SOBTAG PI. Cette solution permet d'éviter un changement de l'aspect visuel du support	
Rendement :		
Support lisse	10 à 12m ² /kg	
Support poreux	5 m ² /kg. Variable selon la porosité du support, du moyen d'application et de l'épaisseur déposée	

CONDITIONS D'APPLICATION

Température d'application	5 à 35°C. La température du subjectile doit être supérieure d'au moins 3°C à la température calculée du point de rosée pour éviter toute condensation.
Hygrométrie	85% maximum
Remarques :	Lors du lavage des supports, il conviendra d'attendre la parfaite évaporation de l'eau de rinçage avant application du SOBTAG PI. De même, il est totalement déconseillé d'appliquer le SOBTAG PI sur des supports poreux ayant été récemment exposés à la pluie

TEMPS DE SECHAGE à 20°C

Hors poussière	4h
Sec au toucher	9h
Apparent complet	24h
Propriétés antigraffiti après	5j
Recouvrable par lui-même	de 8h à 12h
Recouvrable par du SOBTAG R	1j

HYGIENE ET SECURITE

Etiquetage conforme aux directives européennes en vigueur
Consulter la fiche de données de sécurité correspondante

STOCKAGE

Maximum 12 mois sous abri à une température ambiante comprise entre 0 et 35°C

CES INFORMATIONS CORRESPONDENT A L'ETAT ACTUEL DE NOS CONNAISSANCES ET N'ONT D'AUTRE BUT QUE DE VOUS RENSEIGNER SUR NOS PRODUITS ET LEURS POSSIBILITES D'APPLICATIONS. ELLES SONT DONNEES AVEC OBJECTIVITE ET N'IMPLIQUENT AUCUNE GARANTIE DE NOTRE PART. EN RAISON DES EVOLUTIONS TECHNIQUES ET DE NOS ACQUIS, LES DONNEES DE LA PRESENTE FICHE PEUVENT ETRE MODIFIEES ET REVISEES A TOUT MOMENT. IL APPARTIENT A L'UTILISATEUR DU PRODUIT DE VERIFIER AUPRES DE NOS SERVICES QUE CETTE FICHE N'A PAS ETE REMPLACEE PAR UNE EDITION PLUS RECENTE.

Fait le 26/08/2014. Annule les versions précédentes