


GARNYCOAT TOITURES

Dernière mise à jour :
18/10/2022



Définition

Peinture décorative pour toitures, à base de résines acryliques en phase aqueuse.

Destination

- Extérieur : supports neufs et anciens.
- Décoration des toitures.

Propriétés

- Protège les toitures de l'encrassement.
- Excellente résistance aux intempéries.
- Compatible avec les principaux types de toitures.
- Bonne perméabilité à la vapeur d'eau.

Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c) : 40 g/L ■ Ce produit contient au maximum 30 g/L de COV ■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> ■ Consulter la FDES sur : www.inies.com ou www.seigneurie.com ■ Déclaration environnementale consultable sur : www.declaration.environmentale.gouv.fr
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : www.quickfds.fr ou www.seigneurie.com

Caractéristiques générales

Aspect en pot

Pâte onctueuse.

Aspect du feuil sec

Satiné.

Teintes

En stock : brun et ardoise. En machine à teinter : teintes soutenues du nuancier CHROMATIC® Façade. Teintes soutenues des nuanciers toitures.

Masse volumique

1,27 ± 0,10 kg/dm³
(norme NF EN ISO 2811-1).

Extrait Sec

En poids (norme EUR PL 005) : 56 ± 2 %.

Temps de séchage

(à 23 °C - 50 % HR)

- Sec : 4 h.
- Recouvrable : 24 h.

Rendement

5 m²/L par couche, selon le support et le mode d'application.

Conditionnement

5 L - 15 L (teintes de stock) - 15 L (base SET1).

Conservation

24 mois dans son emballage d'origine non entamé. Conserver à l'abri du gel.

GARNYCOAT TOITURES

Dernière mise à jour :
18/10/2022

MISE EN ŒUVRE

Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Tuiles en terre cuite ou tuiles en béton brutes	<ul style="list-style-type: none"> ■ Remplacer les tuiles cassées ou abîmées. ■ Éliminer les algues et lichens à l'aide d'un traitement fongicide et algicide. ■ Rinçage soigné et séchage complet. 	Sur supports poreux ou farinants, 1 couche d'IMPRITEX	1 couche de GARNYCOAT TOITURES dilué à 10 % puis 1 couche de GARNYCOAT TOITURES
Tuiles en terre cuite ou tuiles en béton déjà peintes			1 ou 2 couches (si nécessaire) de GARNYCOAT TOITURES
Ardoises naturelles ou en fibrociment brutes	<ul style="list-style-type: none"> ■ Remplacer les ardoises cassées ou abîmées. ■ Éliminer les algues et lichens à l'aide d'un traitement fongicide et algicide. ■ Rinçage soigné et séchage complet. ■ Traiter les crochets métalliques corrodés par pochonage au primaire antirouille type FREITAMÉTAL EXPERT. 	Sur supports poreux ou farinants, 1 couche d'IMPRITEX	1 couche de GARNYCOAT TOITURES dilué à 10 % puis 1 couche de GARNYCOAT TOITURES
Ardoises naturelles ou en fibrociment déjà peintes			1 ou 2 couches (si nécessaire) de GARNYCOAT TOITURES
Plaques ondulées en fibrociment, bitume ou Shingles	<ul style="list-style-type: none"> ■ Remplacer les plaques cassées ou abîmées. ■ Éliminer les algues et lichens à l'aide d'un traitement fongicide et algicide. ■ Rinçage soigné et séchage complet. 		1 couche de GARNYCOAT TOITURES dilué à 10 % puis 1 couche de GARNYCOAT TOITURES
Plaques ondulées en fibrociment, bitume ou Shingles déjà peintes			1 ou 2 couches (si nécessaire) de GARNYCOAT TOITURES
Plaques en zinc brutes	<ul style="list-style-type: none"> ■ Dérochage ■ Rinçage soigné ■ Séchage complet 	1 couche de FREITACCROCH	1 couche de GARNYCOAT TOITURES dilué à 10 % puis 1 couche de GARNYCOAT TOITURES
Plaques en zinc déjà peintes	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lessivage ■ Rinçage soigné ■ Séchage complet 		1 ou 2 couches (si nécessaire) de GARNYCOAT TOITURES

Précautions d'emploi :

- Conditions climatiques d'application conformes à la norme NF DTU 59.1. Température ambiante et température du subjectile supérieures à + 5 °C. Humidité relative ambiante inférieure à 80 %. Ne pas appliquer en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles surchauffés, ni non plus de façon générale, dans des conditions activant anormalement le séchage (vent, soleil, etc.).
- Ré-homogénéiser après ouverture du seau.
- Avant la mise en œuvre, dans le cas d'une application au pistolet, veiller à bien protéger les environs.

GARNYCOAT TOITURES

Dernière mise à jour :
18/10/2022

Application

Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 18 mm, pistolet.

Dilution

Brosse ou rouleau : en 1re couche, sans impression, diluer GARNYCOAT TOITURES à 10 % : ajouter 1,5 L d'eau environ par bidon de 15 L. Pistolet : ne pas diluer.

Nettoyage du matériel

À l'eau ou au solvant si le produit a séché.

Caractéristiques réglementaires

Classification

NF T 36-005 : Famille I - Classe 7b2.

Hygiène et sécurité

- Conserver hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
- Produit en phase aqueuse non soumis à étiquetage.