


# PRACTI PRIM

Dernière mise à jour :  
12/10/2022



Peintures, vernis et produits connexes - NF 130  
www.ecolabels.fr



## Définition

Primaire pigmenté à base de liant acrylique.

## Destination

- Intérieur : neuf/entretien.
- Murs et plafonds.

## Propriétés

- Sous-couche opacifiante.
- Régularise les fonds.
- Spécialgrands chantiers.

## Données Environnementales et Sanitaires

■ Emissions dans l'Air Intérieur (selon ISO 16 000)	
■ Teneur en COV (selon Directive 2004-42/CE)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30 g/L</li> <li>■ Ce produit contient au maximum 1 g/L de COV</li> <li>■ Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants éventuels</li> </ul>
■ Certification de Construction, Qualité et Environnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ PRACTI PRIM est éligible aux certifications : LEED®, HQE™, BREEAM®</li> <li>■ Consulter la FDES sur : <a href="http://www.inies.com">www.inies.com</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a></li> <li>■ Déclaration environnementale consultable sur : <a href="http://www.declaration.environmentale.gouv.fr">www.declaration.environmentale.gouv.fr</a></li> </ul>
■ Production	■ Toutes nos usines françaises sont certifiées ISO 14001
■ Fiche de Données de Sécurité	Consulter la FDS sur : <a href="http://www.quickfds.fr">www.quickfds.fr</a> ou <a href="http://www.seigneurie.com">www.seigneurie.com</a>

## Caractéristiques générales

<b>Aspect en pot</b> Fluide.	<b>Masse volumique</b> (en blanc, théorique) : kg/dm <sup>3</sup> 1,4 ± 0,03 (norme EUR PL 004).	<b>Rendement</b> 8 à 10 m <sup>2</sup> /L selon le support.
<b>Aspect du feuil sec</b> Poché fin.	<b>Extrait Sec</b> En poids (norme EUR PL 005) : 55 ± 2% En volume : 38 ± 2%	<b>Conditionnement</b> 5 L - 15 L
<b>Brillant spéculaire</b> < 7% sous 85°.	<b>Temps de séchage</b> (à 23 °C - 50 % HR) <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hors-poussière : 2 h.</li> <li>■ Recouvrable : 12 h.</li> </ul>	<b>Conservation</b> 12 mois dans son emballage d'origine, non entamé et fermé. Conserver à l'abri du gel et des fortes températures. Utiliser rapidement après ouverture.
<b>Teintes</b> Blanc.		

# PRACTI PRIM

Dernière mise à jour :  
12/10/2022

## MISE EN ŒUVRE

### Processus

Support	Préparation	Impression	Finition
Plaques de plâtre à épiderme cartonné	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Révision des joints</li><li>■ Époussetage</li></ul>	1 couche de PRACTI PRIM	2 couches de finition PRACTI
Anciens fonds non adhérents	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Grattage</li><li>■ Lessivage</li><li>■ Rinçage</li></ul>		

#### Précautions d'emploi :

- Conditions d'applications conformes à la norme NF DTU 59.1.
- Température d'application du produit et du support, supérieure à 8 °C et humidité relative inférieure à 65 %.

# PRACTI PRIM

Dernière mise à jour :  
12/10/2022

## Application

### Matériel d'application

Brosse, rouleau polyamide texturé 12 mm,  
rouleau polyester tissé 13 mm, pistolet.

### Dilution

Prêt à l'emploi.

### Nettoyage du matériel

À l'eau ou aux solvants, si le produit a  
séché.

## Caractéristiques réglementaires

### Classification

Classification AFNOR : NF T 36-005,  
Famille I, Classe 7b2/4a.

### Hygiène et sécurité

- Produit en phase aqueuse, non soumis à l'étiquetage.
- Pas de composés CMR Classes 1 et 2 (selon arrêté du 30/04/2009).