





# CAPITOLE AQUA FINISH

**PEINTURE MATE INTERIEURE POUR MURS ET PLAFONDS EN PHASE AQUEUSE EXEMPTÉ DE REPRISES ET APTE A LA RETOUCHE FINITION SOIGNEE**



## DEFINITION

Peinture à base de résines alkydes en émulsion.  
Aspect mat profond.

## DESTINATION

- Intérieur.
- Travaux neufs et rénovation.
- Pour murs et plafonds intérieurs.
- Plâtres et dérivés, anciennes peintures adhérentes.

## PROPRIETES

- Sans tension.
- Finition exempte de reprises, même en lumière rasante et sur grandes surfaces.
- Très bonne aptitude à la retouche.
- Excellent pouvoir opacifiant même en 1 couche.
- adhérence directe sur supports absorbants (l'application préalable d'une couche de fond n'est, en règle générale, pas nécessaire).
- Sur plâtre cartonné application directe en deux couches.
- Sans tension.
- Sans reprises, ni embus.
- Mat non lustrable.
- Résistance à l'abrasion humide: classe 1 selon EN 13.300
- Rendement élevé.
- Niveau de finition soignée - Classe A
- Très bonne résistance à l'abrasion humide.
- Lessivable.
- Temps d'ouverture du film long.

## CARACTERISTIQUES

<b>Aspect du film</b>	Mat profond.
<b>Aspect en pot</b>	Gel onctueux.
<b>Extrait sec Volumique</b>	49%.
<b>Extrait sec Pondéral</b>	68%.
<b>Masse Volumique</b> (NF EN ISO 2811-1)	1,60 Kg/dm <sup>3</sup> .
<b>Brillance à 85°</b>	<1.5
<b>Séchage à 20°C</b>	Sec au toucher : 1 heure. Recouvrable : 6 heures ou « mouillé dans mouillé ».
<b>Durcissement final</b>	48 heures La résistance à l'abrasion humide et au lustrage est atteinte après minimum 5 jours de durcissement
<b>Rendement</b> (NF T 30-073)	10 - 12 m <sup>2</sup> / L selon porosité du support.
<b>Teinte en stock</b>	Blanc.
<b>Conditionnement</b>	15 L
<b>Conservation en stock</b>	12 mois en emballage d'origine non ouvert - Conserver à l'abri du gel.
<b>Classification AFNOR</b> (NF T 36-005)	Famille I classe 4a/7b2.
<b>Directive C.O.V</b> (2004/42/CE)	Valeur limite en UE (cat.A/a) : 30 g/l (2010) Ce produit contient un taux de COV < 30 g/l. Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants lors d'une mise à la teinte.



### INNOVA S.A.S

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [contact@innova-sa.com](mailto:contact@innova-sa.com)



# CAPITOLE AQUA FINISH

## MISE EN OEUVRE

- **MATERIEL D'APPLICATION** Brosse, rouleau 12-14mm, airless.  
Appliquer de préférence avec un rouleau polyamide texturé, 12-14 mm
  
- **DILUTION**  
Supports avec une absorption normale : prêt à l'emploi.  
Diluer la première couche avec maximum 3% d'eau.  
Supports très absorbants (lissage à base de plâtre, carreaux de plâtre...) : diluer la première couche avec environ 10% d'eau.  
Airless : dilution à 10% d'eau
  
- **NETTOYAGE DES OUTILS** A l'eau après emploi.
  
- **SUPPORTS**  
**Intérieur**
  - Plâtres et dérivés.
  - Anciennes peintures adhérentes.
  - Autres supports, nous consulter.
  
- **PRECAUTIONS D'EMPLOI**
  - Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	IMPRESSION	FINITION
<b>Plâtres et dérivés</b>	<b>Directement.</b>	2 couches de <b>CAPITOLE AQUA FINISH</b>
<b>Anciennes peintures adhérentes</b> <small>(matage préalable sur surface brillante ou satinée)</small>		

## HYGIENE ET SECURITE

Ce produit ne présente pas de danger selon la directive 88/379/CE.  
Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur demande ou sur notre site internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr)  
Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire.  
Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.



### INNOVA S.A.S

Siège Social : Z.I. Capiscol – Avenue de la Devèze – BP 019 – 34513 Béziers Cédex  
Tél +33 (0)4.67.76.74.19 – Fax +33 (0)4.67.62.51.31  
Site Internet : [www.peintures-innova.fr](http://www.peintures-innova.fr) - E.Mail : [contact@innova-sa.com](mailto:contact@innova-sa.com)